This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP359105617A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59105617 A

TITLE:

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY

DEVICE

PUBN-DATE:

June 19, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KATO, HIROAKI

NONOMURA, HIROSAKU

MATSUURA, MASATAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHARP CORP

N/A

APPL-NO:

JP57216318

APPL-DATE:

December 8, 1982

INT-CL (IPC): G02F001/133, G09F009/00 , H01L027/12 , H01L029/78

ABSTRACT:

PURPOSE: To display in high contrast without spoiling the visibility on a matrix liquid crystal display surface by forming a thin film transistor (TFT) using an anodizable metal for its gate electrode and a transparent conductive film for its gate bar and source bar on a substrate.

CONSTITUTION: Electrode lines in line and row directions are formed of a gate bar 8 and a source bar 9 consisting of a transparent conductive film, and a gate electrode 10 is connected to the bar 8. A semiconductor layer 12 of a TFT is built up on said electrode through a gate insulating film source-drain electrode 13 is further formed, then the source electrode and the

bar 9 are connected and the drain electrode and a picture element electrode 14

are connected, thereby constituting a TFT substrate. The bars are formed of a $\,$

metal in this case and the gate bar of the transparent conductive film is

formed by etching off the unnecessary part after the anodization of the

required part and therefore even if a pinhole is generated in a resist, there

is no obstruction in the growth of the anodized film and the yield is improved.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭59-105617

©Int. Cl.³ G 02 F 1/133 G 09 F 9/00 H 01 L 27/12 識別記号 102 庁内整理番号 7348-2H 6731-5C 8122-5F

7377-5 F

④公開 昭和59年(1984)6月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

図液晶表示装置の製造方法

29/78

願 昭57-216318

②出

②特

願 昭57(1982)12月8日

⑫発 明 者 加藤博章

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

70発 明 者 野々村啓作

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

②発 明 者 松浦昌孝

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑩代 理 人 弁理士 福士愛彦

外 2 名

93 組 1

1. 発明の名称

液晶表示装置の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 基板上に形成されたゲート電極となる金属に 陽極酸化してゲート絶縁膜を形成した後、透明 遊電膜を堆積し、前記金属の陽極酸化されない 両端部と前記透明導電膜から成る電極ラインを 連結してゲート電極ラインを形成し、前記ゲート 上に海膜トランジスタを構成するとと もに前記基板を一方のセル基板として液晶表示 セルを作製することを特徴とする液晶表示装置 の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

<技術分野>

本発明は各画素にスイッチング素子として薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor,以下TFT と略す)を配置したマトリックス型液晶表示装置の製造技術に関するものである。

(従来技術)

薄膜トランジスタは、近年、E L 素子や液晶等を用いる表示装置のスイッチング素子としてその応用が検討されている。しかし、本来の半導体デバイスに比べて特性が劣りまた信頼性も低いため、未だ実用するには至っていない。

一般に、TFTは第1図に示すような構造である。1は絶縁基板、2はベースコート、3はゲート電極、4はゲート絶縁膜、5,6は電極でソース,ドレインに対応する。7はチャネルを形成する半導体層である。

絶縁基板 1 にはセラミックやガラスが用いられる。ペースコート 2 は、下地をなめらかな表面にすること及び絶縁基板 1 から素子部へ汚染物質又は不純物イオンが拡散するのを開止するために設けられ、SiO2、Si3 N4、Al2 O3や Ta2 O5 などが使われる。ゲート電極 3 は金属たとえば Au、Cr、Al あるいは Ta などで蒸 箱によって形成される。ゲート 絶縁膜 4 としては、たとえば SiO、SiO2、Al2 O3、Ta2 O5 等が 真空蒸箱、CVD あるいは 陽極酸化法等によって形成される。時に、絶縁性が

特開昭59-105617(2)

良好なことから、 Al2 O3や Ta2 O5等の陽極酸化膜が広く用いられる。半導体では、例えば a-Si(アモルファスシリコン), P-Si(多結晶シリコン, CdS, CdSe, Te等の一つを成分とし、真空蒸着,イオンプレーティング,スパッタリング,グロー放電等の種々の方法で形成される。電極5,6は例えば Ni,Cr,Au などの金属の蒸着等で形成される。

TFTの動作は電界効果トランジスタと同じで、 ソース電極 5 とドレイン電極 6 間で半導体 7 中に 流れる電流をゲート電極 3 に印加する電圧で制御 する。

このようなTFTは、その特徴として、ガラス 基板上に真空蒸蔫、スパッタリング、CVD等の 確立された技術により比較的容易に形成すること ができ、前述の表示装置に適用した場合に表示面 の大形化を達成することができると期待される。

上述の材料でTFTを形成し、例えばTN-FEM (ツイストネマティック電界効果)型のマトリックス型液晶表示装置の各面素にスイッチング素子

てこの上にゲート絶縁膜11を介してTFTの半 導体層12を堆積し、更にソース・ドレイン電極 13を形成するとともにソース電極とソース・パータを連結しドレイン電極と表示の絵素電極14 を連結することによりTFTの悲板が構成されている。TFTの動作に応答して絵素電極14に印加される電圧によりドットマトリックス表示が実行される。以下、従来の方式に即して第2図に示すゲート・パーとソース・パーをそれぞれ透明導 電膜で形成したTFT及びマトリックス型液晶表示装置の製造方法について説明する。

第3図は薄膜トランジスタ部の各製作工程を示す断面図である。まずガラス等の絶縁基板 15上 にペースコート 16を施し、その上に 1TO (In2O3+SnO2). SnO2等の透明導電膜 17を蒸着やスパッタ等で 500~2000Å程度の厚さに付着し、この透明導電膜上に有機感光性材料により所望形状のマスクパターンを形成した後、不要部分をエッチングすることによりゲート・バーが形成される(第3図(A))。次に陽極酸化されるべき金属、

第2図はゲートバー及びソースバーをそれぞれ 透明導電膜で形成したマトリックス型液晶表示装 値の薄膜トランジスタ及びその周辺部の拡大構成 図である。透明導電膜から成るゲート・バー 8 と ソース・バー 9 で行及び列方向の電極ラインを構 成し、ゲート・バー 8 にゲート電優 1 0 を連結し

例えば Al.Ta 等を蒸着、スパッタやイオンプレ ーティング等で1000~2000Å程度付け、ゲー ト・バー上に薄膜トランジスタ部となる領域を残 し、不要となる領域をウェット・エッチングある いはドライ・エッチングにより除去してゲートの パッド 18を形成する(第3図(B))。上記基板上 **に基板との密着性に優れかつ耐圧の大きいホトレ** ジスト19 (例えばボジタイプのホトレジストと してシプレイファーイースト社のA2-1350. AZ-1470 . AZ-1470Z 21300-37817. メルク社の Selectilux N 、コダック社の KMPR -809等があり、ネガタイプのレジストとして東 京応化のOMR-83や感光性ポリイミド前駆体であ る東レのフォトニースUR 3100、メルク社の Selectilux HTR 等の如く各種商品名のものが 市販されている。)を塗布し、ゲート電極上の所 望の部分に開口部を設けるようにしたマスクバタ -ンを形成する(第3図(C))。上記開口部のゲー ト電優の金属をホウ酸アンモニウム水溶液,リン 酸、クエン酸等の電解液中にて電圧値約 50~200

特開昭59-105617(3)

V 程度で陽極酸化し、膜厚 5 0 0 ~ 2 0 0 0 Å の絶縁 膜を形成してとの膜をゲート絶縁膜 2 0 とする(第 3 図(D))。ゲート絶縁膜 2 0 を形成した後、レジスト膜を剝離液や有機溶剤で除去する(第 3 図(E))。 半導体膜 2 1 とソース・ドレイン電極 2 2 2 3 を それぞれ膜付着とエッチングやリフトオフ等によってバターン化する。また第 3 図(A)にて形成された透明導電膜のソース・バー(図示せず)とソース電極を連結する(第 3 図(F))。

. .. .

以上の工程により薄膜トランジスタが形成される。

次に上記溥順トランジスタを保護するために SiaN4,SiO2または配向腹を兼用した有機腹等 をCVD法,プラズマCVD法,蒸齏法または塗 布法等により形成し、ラビングまたは斜方蒸齏法 等による配向処理を行なった後、対向基板とシー ル材を介して貼り合わせることにより液晶セルが 形成される。この液晶セルに液晶を注入し、注入 口を封止してマトリックス型液晶表示装置が作製 される。

ンジスタが形成される(第4図(F))。以後の工程は前述した通りである。この方式ではゲート絶縁膜の下に透明導電膜がなく、これによって、陽極酸化時に陽極酸化される金属のピンホールによる 護明導電膜と電解液との接触に起因する酸素発生とそれに伴う化成膜の損傷は免れる。 しかしとがら、透明導電膜上のマスクのレジストにピンホールがあるかあるいは陽極酸化時の電圧に対してが必線破壊を起し、電解液と下の透明導電膜とが接触して短絡するため陽極酸化膜の成長に支障をきたす場合がある。

く発明の目的>

本発明は上記IFTを有する液晶表示装置に於いて、特にゲート電極に勝極酸化可能な金属、ゲートバーに透明導電膜を用いたTFTを基板上に 形成し、マトリックス型液晶表示装置を作裂する 製造技術を提供することを目的とするものである。 〈実施例〉

第5図は本発明の一奥施例を説明するTFT基

次にゲート電極の金属とゲート・バッドの透明 導電膜を連結する他の従来方式について第4図を 参照しながら説明する。 基板 2 4 上にペースコー ト25を施し、その上に透明導電膜を付けたのち ゲート・バー26及びソース・バー(図示せず) となるべきパターンをホトレジストによりパター ン化し透明導電膜をエッチングする(第4図(A))。 この場合、第3図の例と異なり、ゲート絶縁膜が 形成される部分には透明導電膜は存在しない。次 に勝極酸化されるべき金属を付けた後エッチング によりパターン化し、透明導電膜で形成したゲー ト・バー26間に架設することによりゲート電板 27とし、ゲート電板27とゲート・バー26を 連結させる(第4図(B))。次に陽極酸化する領域 以外の部分をレジスト28でマスクして陽極酸化 処理し、ゲート絶縁膜29を形成する(第4図(C) (D)) o レジスト28を剝離し、ゲート電極27. ゲート絶縁膜29及びゲート・バー26の形成が 完了する(第4図(E))。半導体層30,ソース電 極31汲びドレイン電極32を形成し、薄膜トラ

板の製造工程図であり、(A) 乃至(H) は断面図、(A') 乃至(H')はそれぞれ対応する平面図である。ペー スコートを施した基板33上に陽優酸化可能な金 属を付け、エッチングによりゲート・バー34を 形成する(第5図(A)(A'))。 次にゲート・バー34 上のゲート絶縁膜となる領域以外の部分をホトレ ジスト 3 5 でマスクする (第 5 図(B)(B'))。 露出 しているゲート・バー34の陽極酸化を行なって 厚さ500~3000Å程度のゲート絶縁膜36を形 成する(第5図(C)(C'))。次にマスクのホトレジ ストを剝離液または有機溶剤で取り除く(第5図 (D)(D'))。ゲート・バー34の陽極酸化した部分 及びその両端の陽極酸化されていない金属のうち、 後に形成される透明導電膜のゲート・バーと連結 するために必要な部分をホトレジスト37でマス クする(第5図(E)(E'))。マスクされた部分以外 のゲート・バー34をエッチングで除去した後、 ホトレジスト 3 7 を取り除く(第5図(F)(F'))。 との上に ITO, SnO2 等の透明導電膜 3 8 を蒸船 法あるいはスパッタリング法等で堆積する(第5

図(G)(G'))。透明導電膜38をホトレジストでマ スクした後、エッチングすることによりパターン 化しゲート・バーとするoゲート・バーは金属部 と透明導電膜とが重なった状態で連結される(第 5 図(II)(H'))。以後の工程は前述した如くであり、 ゲート絶縁膜36上に硫化物、セレン化物、Te. アモルファスシリコン , 多結晶シリコン等の半導 休層を堆積した後、ソース電極及びドレイン電極 を形成し、TFTとする。TFTの基板への配置 は第2図と同様な構成とし、これを液晶表示装置 のセル悲板の一方としてこのTFT基板に対向基 板を接着し、その間際にツイストネマティック構 造等の液晶層を注入する。 TFTを動作させると ともに液晶層の電気光学効果を利用することによ りドットマトリックス型の表示を実行することが できる。従来では金属のゲート電極と透明導電膜 のゲート・バーを形成したのちに陽極酸化を行な ったが、本実施例では金属でバーを形成し、必要 部分を陽極酸化したのち、不要な部分をエッチン グで取り除き透明導電膜のゲート・バーを形成す

第5図は本発明の一実施例を説明するTFT基板の製造工程図である。


33…基板、34…ゲート・バー、36…ゲート ト絶縁膜、38…透明導電膜。

代理人 弁理士 福 士 愛 彦(他2名)

る。従って、マスクのレジストにピンホールが生して陽極酸化時に電解液がレジスト中に滲みこんでも、接触するのは陽極酸化可能な金属であるのでその部分は直ちに陽極酸化されて絶縁膜となりカバーされるため本来の陽極酸化膜の成長に支障をきたさない。またピンホール部の絶縁膜は面積が小さいのでのちの不要金属部のエッチング時にリフトオフされ、工程の歩留りの点でも本実施例の製造方法は優れた結果を得ることができる。
〈発明の効果〉

以上詳述した製造方法でパーの部分を透明導電膜にしてマトリックス型液晶表示装置を製作したところ、薄膜トランジスタ自体は安定な電気的特性が再現性良く得られ、その上に表示装置としてもTNーFEMのみならずゲストホスト型や反射型、透過型のいかなる表示モードに対しても表示面の「見え」を損うことなく高コントラストの表示が可能になり、TFTを備えたことによる利点を大いに発揮することができた。

4. 図面の簡単な説明



第 / 图

